

WEARcore Co 6 (SK STELKAY 6-G)

Металлпорошковая проволока

 Классификация

 EN 14700
 DIN 8555
 ASME IIC SFA 5.21

 T Co2
 MF 20-GF-40-CTZ
 ERC CoCr-A

Описание

Металлпорошковая проволока на основе кобальта, предназначена для наплавки защитных поверхностей, работающих в условиях трения «металл по металлу», в окислительных средах, при термическом циклировании и в агрессивных средах при высоких температурах. Для уменьшений степени перемешивания и улучшения сварочно-технологических свойств, рекомендуется использовать импульсный режим наплавки.

Микроструктура: карбиды хрома и вольфрама в аустенитной матрице

Механическая обработка: твердосплавным инструментом

Газопламенная резка: не допускается

Толщина наплавки: определяется условиями применения и процедурой сварки

Защитный газ: Ar 98% + O₂ 2% или Ar 100%

Сварочный флюс (для проволоки диам.2,4мм): Record SA

Область применения

Клапана и седла клапанов двигателей внутреннего сгорания, ножи горячей резки, кромки экструдерных шнеков, прессформы, пробойники и т.п.

Химический состав наплавленного металла, % - средние значения									
С	Mn	Si	Cr	Co	W	Fe			
0,95	0,8	1,4	30,0	основа	4,2	3,0			

Механические свойства

Твердость после наплавки: 40 HRC

Рекомендуемые параметры									
Проволока, диам, мм	Ток, А	Напряжение, V	Выпуск, мм	Расход газа, л/мин					
1,2	110-180	20-31	20, макс.	12-15					
1,6	150-250	20-31	20 макс.	15-18					
2,4	300-400	20-31	20 макс.	18-20					